

Opis kvalitete VEH AB

| Karakteristike razvrstavanja | A VEH: smreka i jela (europska i nordijska) | B VEH: smreka i jela (europska i nordijska) |
|--|--|--|
| Kvrge | <p>dozvoljeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> Čvrsto srasle, zdrave kvрге u neograničenom broju Veličina maksimalno 25% širine profila Urasle kvрге maksimalnog promjera do 15 mm Sitne crne kvržice do \varnothing 5 mm također u grupama <p>nisu dozvoljene: pojedinačne i ispadajuće kvрге</p> | <p>dozvoljeno</p> <ul style="list-style-type: none"> Čvrsto srasle kvрге, djelomično srasle kvрге Kvрге okružene korom, poleguše i mrtve (nesrasle) kvrga, veličina do 10% širine daske + 40 mm sporadično: udubljenja od kvrga u drvu i izbijanja po bridu do 15 mm <p>nisu dozvoljene: pojedinačne i ispadajuće kvрге</p> |
| Otkinuta mjesta i oštećenja nastala nepravilnom obradom | <p>dozvoljeno: Kod 15% građe, ukoliko nije narušeno pokrivanje dviju profiliranih dasaka Veličina otkinutih mjesta kod kvrga na bridovima usporediva s kvrgom promjera 10 mm</p> | <p>dozvoljeno: Veličina otkinutih mjesta do 40% površine kvрге</p> |
| Kompresijsko drvo (buks, crtjen drvo) | <p>dozvoljeno: Kod 15% građe, ukoliko nije narušen opći dojam</p> | <p>dozvoljeno</p> |
| Deformacije | <p>dozvoljene: daske sa zakrivljenjem i uvijanjem, ukoliko je zajamčena stručna obrada</p> | <p>dozvoljene: daske sa zakrivljenjem i uvijanjem, ukoliko je zajamčena stručna obrada</p> |
| Smolnice (smolne vrećice) | <p>dozvoljene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kod 15% građe, veličina do 0,5 x 5 cm ili odgovarajuće u mm² Broj do 1 komada po dužnom metru, raspodjela po dužini daske je proizvoljna Smolne vrećice ispod 0,2 x 2 cm ne uzimaju se u obzir | <p>dozvoljene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Veličina do 5 x 70 mm² ili odgovarajuće u mm² Broj do 3 komada po 1,50 dužnom metru, raspodjela po dužini daske je proizvoljna Smolne vrećice ispod 3 x 30 mm² ne uzimaju se u obzir |
| Raspukline | <p>dozvoljene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kod 15% građe, površinske raspukline na vidljivoj strani koje se ne protežu kroz čitav presjek (vrlo uske pukotine) Prodiruće raspukline na kraju koje nisu duže od 30 mm Kod 20% građe, prodiruće raspukline na kraju koje nisu duže od širine elementa <p>nije dozvoljena: okružljivost</p> | <p>dozvoljene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Površinske raspukline na vidljivoj strani koje se ne protežu kroz čitav presjek Prodiruće raspukline na kraju, koje nisu duže od 1,5-struke širine elementa <p>nije dozvoljena: okružljivost</p> |
| Srčika | <p>dozvoljeno: Kod 15% građe, s vidljive strane do maksimalno 15% dužine daske i 4 mm širine</p> | <p>dozvoljeno</p> |
| Promjena boje | <p>dozvoljeno: promjene boje na naličju</p> <p>nije dozvoljeno: promjene boje na vidljivoj strani</p> | <p>dozvoljeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lagane promjene boje na vidljivoj strani (npr. crvena & plava mjesta) Dozvoljene promjene boje na naličju |
| Rujavost, početni stadij smeđe truleži | <p>nije dozvoljeno: Za iznimku vidi Promjena boje</p> | <p>dozvoljeno: vidi Promjena boje</p> <p>nisu dozvoljena: mjesta zahvaćena mekom truleži</p> |
| Oštećenja od insekata | <p>nisu dozvoljena</p> | <p>nisu dozvoljena</p> |
| Lisičavost (zaostala oblina) | <p>dozvoljeno: Na naličju, ako time nisu pogođeni utor i pero</p> | <p>dozvoljeno: Na naličju, ako utor i pero time nisu pogođeni na 3/4 dužine</p> |
| Urasla kora | <p>dozvoljena: Kod 15% građe, veličina do 15 mm promjera ili odgovarajuće u mm²</p> | <p>dozvoljena: U veličini kvрге ili odgovarajuće u mm²</p> |

Opis kvalitete AB-US

| Karakteristike razvrstavanja | AB-US: smreka, jela i bor (europski i nordijski), ariš (domaći, sibirski) | |
|--|--|---|
| Općenito | <ul style="list-style-type: none">• Kvaliteta AB-US je mješoviti sortiment, sastavljen od najmanje 70% AB VEH i najviše 30% B-SORT sortimenta.• Vizualni izgled građe odgovara AB VEH s određenim udjelima opisanih, maksimalno dozvoljenih karakteristika razvrstavanja i rasta, koje su dozvoljene u području kvalitete B-Sort.• Površina je u načelu zatvorena. | |
| Kvrge | <p>dozvoljeno:</p> <ul style="list-style-type: none">• Zdrave, čvrsto srasle kvрге, djelomično srasle kvрге• Kvrge okružene korom, poleguše i nesrasle kvрге do 10% širine daske + 50 mm• Sporadično ispale kvрге po bridovima do 40% dozvoljene veličine kvрге, ako pokrivanje nije očigledno narušeno <p>U načelu zatvorena površina</p> | |
| Kompresijsko drvo (buks) | dozvoljeno | |
| Deformacije | <p>dozvoljene:</p> daske sa zakrivljenjem i uvijanjem, ukoliko je zajamčena stručna obrada | |
| Smolenice (smolne vrećice) | <p>dozvoljene:</p> Bez prevelikih džepova sa smolom i posijanih smolnih vrećica | |
| Raspukline | <p>dozvoljene:</p> <ul style="list-style-type: none">• Raspukline s vidljive strane koje se ne protežu kroz čitav presjek• Otvorene raspukline koje se protežu kroz čitav presjek (maksimalne širine 1 mm) do 300 mm dužine• Raspukline na kraju koje nisu duže od dvostruke širine daske kod jednog dijela građe• Zatvorene raspukline (lom) kod jednog dijela građe na maksimalno 1/4 dužine | |
| Srčika | dozvoljena | |
| Promjena boje | <p>dozvoljena:</p> na naličju | <p>nisu dozvoljene:</p> jake promjene boje na vidljivoj strani |
| Rujavost, početni stadij smeđe truleži | <p>dozvoljena:</p> samo sporadično na najviše 25% vidljive površine, početni stadij smeđe truleži dozvoljen | |
| Oštećenja od insekata | dozvoljene su sporadične male crvotočine na 10% vidljive površine | |
| Lisičavost (zaostala oblina) | <p>dozvoljeno:</p> Na naličju do 1,5 cm mjereno dijagonalno, ako nisu pogođeni utor i pero na 3/4 dužine | |
| Širina godova | <p>dozvoljena:</p> maksimalno 10 mm | |

Opis kvalitete B-SORT

| Karakteristike razvrstavanja | B-SORT: smreka i jela (europska i nordijska) |
|-------------------------------------|---|
| Kvrge | dozvoljeno: <ul style="list-style-type: none">• Zdrave, čvrsto srasle kvрге, djelomično srasle kvрге• Kvrge okružene korom, poleguše i nesrasle kvрге do 10% širine + 50 mm (praktično bez ograničenja veličine)• Sporadično izbijene kvрге po bridovima do 40% dozvoljene veličine kvрге, ako pokrivanje nije očigledno narušeno• U načelu zatvorena površina |
| Kompresijsko drvo (buks) | dozvoljeno |
| Deformacije | dozvoljene: daske sa zakrivljenjem i uvijanjem, ukoliko je zajamčena stručna prerada |
| Smolenice (smolne vrećice) | dozvoljene: Bez prevelikih džepova smole i puno posijanih smolnih vrećica |
| Raspukline | dozvoljene: <ul style="list-style-type: none">• Raspukline s vidljive strane koje se ne protežu kroz čitav presjek• Otvorene raspukline koje se protežu kroz čitav presjek (maksimalne širine 1 mm) do 300 mm dužine• Raspukline na kraju koje nisu duže od dvostruke širine daske kod jednog dijela građe• Zatvorene raspukline (lom) kod jednog dijela građe na maksimalno 1/4 dužine |
| Srčika | dozvoljena: |
| Promjena boje | nisu dozvoljene: jake promjene boje na vidljivoj strani |
| Početni stadij smeđe truleži | dozvoljen |
| Oštećenja od insekata | dozvoljene su sporadične male cvotočine na 10% vidljive površine |
| Lisičavost (zaostala oblina) | dozvoljeno: Na naličju do 1,5 cm mjereno dijagonalno, ako nisu pogođeni utor i pero na 3/4 dužine |
| Urasla kora | mora se tretirati kao kriterij razvrstavanja "Kvrge" |

Opis kvalitete BC

| Karakteristike razvrstavanja | Rauspund: smreka, jela i bor (europski i nordijski) |
|------------------------------|---|
| Kvrge | dozvoljeno: <ul style="list-style-type: none">Ispadajuće kvрге, kvрге po bridovima maksimalnog promjera do 20 mm (maksimalno 2 rupe od kvrga po jednoj dasci, kod otprilike 10% građe)Crne kvрге Nema zatvorene površine |
| Kompresijsko drvo (buks) | dozvoljeno |
| Deformacije | dozvoljene: daske sa zakrivljenjem i uvijanjem, ukoliko je zajamčena obrada |
| Smolenice (smolne vrećice) | dozvoljene |
| Raspukline | dozvoljene: <ul style="list-style-type: none">Do širine od 2 mm te do polovine širine daskeRaspukline na kraju do maksimalne dužine od 300 mm |
| Srčika | dozvoljena |
| Promjena boje | dozvoljena |
| Meka trulež | dopuštena: Samo sporadično na najviše 25% vidljive površine, početni stadij smeđe truleži dozvoljen |
| Oštećenja od insekata | dozvoljene su rupe od napada insekata |
| Lisičavost (zaostala oblina) | dozvoljena: Na naličju daske |
| Širina godova | Ne uzima se u obzir |
| Urasla kora | dozvoljena |
| Borovina | dozvoljena |

